

# Chiny fabryka 5mm Super szkło jasne niskie żelazo

## Szkło Float niskie żelazo 5mm

5MM [Ultra bezbarwne szkło Float](#), nazywany również 5 mm niskie żelazo Float szkło, 5mm dodatkowe przezroczyste szkło, 5mm szkło Starphire, 5mm szkło Optiwhite, produkowana jest w taki sam sposób jak [szkło float zwykłych](#) z duży procent (około 90%) zawartość żelaza została usunięta. Proces ten zmniejsza nieodłączne odcień zielony widoczne w zwykłe standardowe szkło float. To różnica może głównie widać podczas oglądania szkła na jej krawędzi, gdy wiele paneli są ułożone razem lub kiedy pokryta z jednej strony w jasnych kolorach. Niskie żelazo, szkło może skutecznie zastąpić standardowe szkło bezbarwne i zaoferować lepsze produktywnie.

## Szkło Float niskie żelazo 5mm Charakterystyka

- Super wysoka przejrzystość i neutralny kolor, co czyni go idealnym szkła gdzie Wysoka widoczność i przejrzystość są wymagane.
- Wyświetla dokładnie prosieś, gdy kolorowe lub malowane - bez względu na grubość, kolor i z nie zniekształceń lub zielony odcień.
- Idealny do odpuszczania, Laminowanie, ekran drukowania, kwas akwaforta, obróbki cieplnej i dekoracji z ceramiczne kolory.
- Nadaje się do większości zastosowań szkła i jest faworyzowany przez architektów, inicjatorów, deweloperów i konsumentów.

## Niskie żelazo 5mm Float Glass dostępny rozmiar

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, max rozmiar może dotrzeć do 3000 \* 12000mm, każdy niestandardowy rozmiar mogą być produkowane.

## 5mm niskie żelazo Float Glass aplikacji

Niskie żelazo szkło Float, jest bardzo popularnym zastosowaniem zrobić [ultra jasny szkło hartowane](#), ultra clear laminowane szkło, ultra jasne szkło izolacyjne, itp.

Jest on powszechnie stosowany jako,

Ultra bezbarwne szkło float do szklarni

Ultra bezbarwne szkło float do paneli słonecznych

Ultra bezbarwne szkło float w przypadkach Muzeum

Ultra bezbarwne szkło float do blatów

Ultra bezbarwne szkło float do półki, itp.

### 5mm szkło Float żelazo niskie zamówienia

Czas produkcji: w ciągu 5-7 dni po potwierdzeniu zamówienia.

Płatności sposób: L/C, T/T, Western union

Wysyłka sposób:

1. próbki: Przez DHL, UPS, FEDEX, TNT.

2. zamówienia: Przez morze.

Opakowania: Niepowtarzalny design silnej eksport skrzynie ze sklejk z papieru do awiod pęknięcia.

### Dane wydajności szkła Float niskie żelazo 5mm

Low Iron Float Glass Performance Data

Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value (W/m <sup>2</sup> K)	Sound Insulation		UV Penetration
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total		Rm (dB)	Rw (dB)	
3 mm	92.0%	8.0%	91.0%	8.0%	1.0%	91.0%	1.05	0.01	1.05	5.8	26	30	85
3.2 mm	91.8%	8.0%	91.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	26	30	84
4 mm	91.6%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	27	30	82
5 mm	91.5%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	90.0%	1.03	0.01	1.03	5.8	29	32	81
6 mm	91.4%	8.0%	89.0%	8.0%	3.0%	90.0%	1.02	0.01	1.03	5.7	29	32	79
8 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.01	1.02	5.7	31	34	76
10 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.02	1.02	5.6	33	36	74
12 mm	91.0%	8.0%	87.0%	8.0%	5.0%	88.0%	1	0.02	1.01	5.5	34	37	72
15 mm	90.0%	8.0%	86.0%	8.0%	6.0%	87.0%	0.99	0.02	1	5.5	35	38	71
19 mm	90.0%	8.0%	84.0%	8.0%	7.0%	86.0%	0.97	0.02	0.99	5.5	37	40	70

for reference only.

### Szkło Float niskie żelazo 5MM



**Szkło float** Zakład produkcyjny



**Chiny Float opakowania szklane**



**5MM szkło Float niskie żelazo dla szklarni**

