

# **Chất lượng cao 6mm đồng phao thủy tinh Trung Quốc nhà sản xuất**

## **Về kính nhuộm màu nổi**

Thủy tinh màu lơ là sản xuất bằng cách thêm các oxit kim loại trong sản xuất thủy tinh rõ ràng nổi. Thủy tinh màu hấp thụ và tái bức xạ năng lượng mặt trời giảm nhiệt, cung cấp các chi phí kiểm soát hiệu quả khí hậu. Nó cũng làm giảm độ chói của mặt trời và hấp dẫn về mặt thẩm Mỹ.

## **6mm đồng phao thủy tinh đặc trưng**

- Low UV truyền tỷ lệ 11.83% và tốt dù để che nắng hiệu quả 0,66.
- Bảo vệ đồ nội thất và đồ nội thất từ mờ dần.
- Giảm thiểu năng lượng mặt trời lóa và truyền dẫn nhiệt.
- Cung cấp độ khác nhau kiểm soát năng lượng mặt trời và tiết kiệm năng lượng.
- Có thể cắt, uốn cong, tempered, nhiệt độ tăng cường và nhiều lớp.

## **6mm đồng phao thủy tinh có kích thước**

2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2140x3660mm, 2440x3300mm, vv, bất kỳ tùy chỉnh kích thước có thể được sản xuất.

## **ứng dụng kính 6mm đồng phao**

- Sử dụng bên ngoài cửa sổ, cửa, ban công, curtain wall, vv.
- Màn hình thủy tinh trang trí nội thất, phân vùng, Lan can, vv.
- Đồ nội thất như bảng tops, tủ, kệ, vv.

### Tinted Float Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.640	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.43%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

For reference only

### 6mm đồng phao thủy tinh



### Nhà máy sản xuất kính nổi



**Phao nổi thủy tinh kho**

