

واضح جدا سغب مغلقة الزجاج، سوبر واضح زجاج السلامة مع سغب البيني 11.52

شيء عن الزجاج السلامة و سغب الزجاج الرقائقي:

الزجاج المقسى والزجاج الرقائقي يعرفان كسلامة أمان، ولكن الزجاج الرقائقي هو أكثر أمانا بكثير من الزجاج المقسى، لأنه عندما كسرت، [زجاج صلب](#) سوف مبعثر، والزجاج مغلقة ستلتزم على البينية.

هناك الكثير من أنواع الزجاج الرقائقي، مثل بغب مغلقة الزجاج، إيفا مغلقة الزجاج و سغب مغلقة الزجاج. المواد التي تحتاج إلى النظر عند اختيار الزجاج التصفيح يشكلون سغب البيني.

سغب الأفلام البينية إيونوبلاست تساعد على خلق أخف وزنا وأكثر أمانا الزجاج الرقائقي التي تفتح مستويات جديدة من الأداء. غب البينية هي خمس مرات أقوى وتصل إلى 100 مرات أكثر صلابة من مواد الترقق التقليدية. مع هذا النوع من القوة، سغب البينية تساعد على خلق أقوى الزجاج الرقائقي الذي يحمي ضد العواصف والآثار والانفجارات القوية.

وتستخدم البينية سغب في الزجاج الرقائقي لمساعدة المهندسين المعماريين والمصنعين نظام البناء المزج تلبية حاجة المجتمع للأمن وكفاءة الطاقة والسلامة والصيانة سهولة. فهي تساعد البنائين على بذل المزيد من الجهود بأقل من ذلك، وخلق مساحات جديدة مبتكرة، مع توفير حماية أكبر لشاغلي المباني.

سغب مغلقة الزجاج المزاي

• **متوسط قوة:** الزجاج مغلقة مع البينية سغب هو خمس مرات أقوى و تصل إلى 100 مرات أكثر صلابة من الترقق العادي مواد . مثل البينية البينية

• **متوسط سلامة:** و سغب خففت الزجاج مغلقة يحتفظ طابعها ويحافظ على حاجز المتبقية، حتى بعد كسر الزجاج، فإنه يقف، لا تسقط.

• **عظيم مقاومة الطقس:** و سغب تشديد الزجاج الرقائقي يمكن أن يكون ضد الطقس القاسي مثل العواصف والإعصار والأعاصير.

• **أمتياز وضوح:** المؤشر الأصفر هو أصغر من 1.5، حتى بعد سنوات من الخدمة، يمكن سينتريغلاس® البينية توفير متفوقة ودائمة الجمال للزجاج مغلقة، انها الخيار المثالي ل [إنخفاض الحديد والزجاج](#) شرائح.

• **خلق الحس الجمالي:** و سغب هو أرق وأخف وزنا من بغب، و سغب الزجاج الرقائقي لا تحتاج إلى أن تكون مؤطرة، لذلك فمن السهل ليتم تثبيتها وجعل العمارة أكثر جاذبية.

واضح جدا سغب مغلقة الزجاج المواصفات: 11.52

(mm) [الزجاج واضحة جدا](#) المستعبدين معا من قبل 2 البينية (1.52mm 11.52 واضح جدا سغب الزجاج الرقائقي هو صفحتين من 5 لإنتاج النتيجة المرجوة.

فوائد الزجاج مغلفة هي وفيرة. تتراوح من قوة والسلامة تحت تأثير، من خلال إلى الزجاج العرف الألوان، مخصص الجمع وسمك، مثل أدناه ذكر:

أي حجم حسب الطلب يمكن أن تنتج. mm، 300 * 300 ميني mm، 3000 * 5000 ماكس حجم: سمك: ركائز الزجاج يمكن 5 ملليمتر، 6 ملليمتر، 8 ملليمتر، 10 ملليمتر، 12 ملليمتر، 15 ملليمتر، الخ. mm، 1.52mm، 2.28mm، سمك سغب 0.89

الزجاج المحفور حمض، e، نوع الزجاج: الزجاج العائم عديم اللون، الحديد منخفض جدا الزجاج العائم واضحة، الزجاج المنخفضة الزجاج المطبوع الشاشة، الخ.

واضح جدا سغب الزجاج الرقائقي أوسيج:

واضح جدا الزجاج سغب مغلفة لتوفير متفوقة ودائمة الجمال للزجاج الرقائقي أيا كان التطبيق - من الأرضيات والسلالم إلى القضبان شرفة والحد الأدنى من الستائر الزجاج المدعومة. سوبر واضحة مغلفة الزجاج يمكن استخدامها في العديد من تطبيقات الزجاج مغلفة بما في ذلك:

الأرضيات الزجاجية / الدرج.

السجون.

حاويات الحيوانات.

نوافذ مقاومة للأعاصير وأبواب ومناور.

نوافذ وأبواب وواجهات مقاومة للانفجارات.

الحد الأدنى المدعومة والسفينة ذات الحواف المفتوحة والواجهات والمظلات.

الدرابزينات / المبارزة.


التجارية / السكنية الزجاج في المناطق المعرضة الإغصار.

الأمن الزجاج / رصاصة برهان.

الأرضيات الزجاجية الهيكلية، الدرج، الممرات وجسور المشاة وأكثر من ذلك.



الصين المهنية مصنع توريد الزجاج 11.78 واضح جدا سغب الزجاج الرقائقي؛




Performance data

Material	SGP	PVB	Standard
Performance			
Density (g/cm ³)	0.95	1.07~1.08	ASTM D-792
Coefficient of linear expansion (°C ⁻¹)	10~15x10 ⁻⁵ (-20°C ~32 °C)	4x10 ⁻⁴	ASTM D-696
Tensile strength (Mpa)	34.5	20	ASTM D-638
Tear strength (Tear energy) (MJ/m ³)	50	10-15	ASTM D-638
CSS (Mpa)	>20.7		Du Pont
Elongation (%)	400	275 (ASTM D-412)	ASTM D-638
HDT @ 66 PSI	43°C		ASTM D-696
Haze	<2%	<2	
YID %	<2.5	10-15	(interlayer)
Refractive index	1.5	1.47~1.5	
UV cutoff wavelength (nm)	310	380	
UV screening (%) 3C+0.38+3C	99.98	99.98	


الفرق بين **يفب مغلفة الزجاج**، سغب مغلفة الزجاج و الزجاج المقسى



Laminated Glass with
SGP Interlayer



Laminated Glass with
PVB Interlayer



Tempered Glass

مغلقة الزجاج ورشة عمل



مغلقة الزجاج سلامة التعبئة

