

الصين 3 مم عديم اللون تعويم الشركة المصنعة الزجاج

حول الزجاج المصقول عديم اللون

عديم اللون الزجاج المصقول الأساسية المنتج الأساسي لمعظم المنتجات الزجاجية الشائعة، وهو مستمد من عملية التصنيع فيها الزجاج المنصهر يسكب من الفرن وطرح بالتساوي على سرير من القصدير المنصهر. يتم تبريد الزجاج بلطف تحت السيطرة الظروف يصلب الزجاج الذي يتيح للزجاج لقص وتعديل.

مم تعويم عديم اللون زجاج مميزة 3

- %وضوح بصري مع ارتفاع نقل الضوء 90
- على نحو سلس والتشويه سطح مستو مجاناً
- ملفقة بسهولة مثل قص، خفف، مغلقة، المحفور، إلخ
- مواصفات مرنة إلى الحد من فقدان شريحة

مم تعويم عديم اللون الزجاج المساحة المتوفرة 3

914X1220mm، 1220x1830mm، 1650x2200mm، 1830x2440mm، 2140x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3300mm، 2250x3660mm، وغيرها من أي حجم يمكن أن تنتج وفقا للعملاء الشرط.

مم تعويم عديم اللون الزجاج التطبيق 3

الزجاج المصقول شفافة 3 مم يتم استخدامها على نطاق واسع لجعل [6.38 مم مسج الزجاج مغلقة](#)، وخفض استخدام زجاج النوافذ وزجاج الأبواب الداخلية، الزجاج الاحتباس الحراري، إلخ PVC

معيار نوعية الزجاج تعويم عديم اللون

ASTM C 1036 القياسية؛ مستوى الولايات المتحدة الأمريكية 2-EN572 BS ؛ الأوروبية GB11614 ووفقا

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.



مصنع لإنتاج الزجاج تعويم واضحة



تعويم واضحة الزجاج سلامة التعبئة

