

الضوء الرمادي الصلب المغلفة الزجاج العاكسة 6mm

المقدمة

اليورو رمادي عاكس الزجاج العائم، انها نوع من على الانترنت عاكس للحرارة الزجاج المطلي الصلب، ويتم إنتاجها من قبل 6MM التكنولوجيا الكيميائية ترسب الأبخرة (الأمراض القلبية الوعائية)، وجعل غاز التفاعل بيروليز تماما على سطح حمام تعويم الداخلية مع حقل درجة حرارة الجدول الخاصة به، خاصة الجو، سطح الزجاج التنظيف والظروف الخاصة الأخرى، ومن ثم باستمرار وبشكل موحد ديبوس معاطف البولي سيليكون وشكلت منتجات الزجاج المغلفة ذات جودة عالية مع التوحيد والحزم والخصائص البصرية ومقاومة كيميائية قوية. بسبب نفاذية مناسبة وعالية انعكاس، هو الخيار المثالي للعمارة الحديثة.

الميزات

- 6 مم الدخان الزجاج الرملي الحرارة العاكسة يسمح لكمية مناسبة من الضوء الطبيعي في المبنى، في حين يقلل في الوقت نفسه وهج وحفظ بعض التكاليف لنفاذة النوافذ وغيرها من أجهزة التظليل الداخلية.
- 6 ملم الضوء الرمادي اللون يعكس الزجاج السيطرة الشمسية يعكس جزءا من الإشعاع الشمسي واردة، مما يحد من اختراق الحرارة في المبنى ويمكن أن يقلل من استخدام هفاك.
- اليورو الرمادي الصلب المغلفة الزجاج العاكسة لديها وظائف الإضاءة، وتوفير الطاقة، وحماية البيئة وغيرها من المرافق تنوعا 6MM • الزخرفية.

مواصفات

مليمتر، 1650x1650 مليمتر، 2250x1650 مليمتر، 2140x3300 مليمتر، 2250x3300 • متاح الحجم: 2140 مليمتر، 2440x1650 مليمتر، وأي مخصص قطع حجم يمكن أن تنتج. 2440x مليمتر، وأحيانا 1830x3300x2440 • تجهيز المتاحة: تخصيص حجم 6 مليمتر رمادي فاتح المعماري الزجاج العاكسة، 6 مليمتر اليورو رمادي اللون عاكس الزجاج المقسى، 12.38 مليمتر رمادي اللون عاكس تعويم الزجاج مغلفة، 12.76 مليمتر 13.14 مليمتر 13.52 مليمتر السلامة الدخان عالية الأداء اللون الرمادي [زجاج معزول عاكس](#). 6MM + A الرمادي [عاكس الزجاج المقسى](#)، و 6 + 12

تطبيقات

اليورو الزجاج العاكسة الرمادي يستخدم على نطاق واسع في المباني مثل MM بسبب نفاذية ممتازة وأداء انعكاس، وكفاءة الطاقة 6 [الأبواب والنوافذ](#)، [شرفات](#)، ستارة الجدران، السقوف، الستائر، وهلم جرا

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.483	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.96%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.08%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	26.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.66%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only



