اللون الأخضر الداكن مصنع نعكاس الزجاج المطلي MMرتفاع سعر نوعية جيدة 6

حول الزجاج عاكس

على الخط مغلفة بعاكس ويتم إنتاج الزجاج باستخدام تكنولوجيا الرسوم التعويضية (ترسب البخار الكيميائي) التي يقوم بإنشاء طبقة موحدة مثالية من أكسيد المعدن كيميائيا المستعبدين إلى السطح من الزجاج. الطلاء المعدني تطبق أثناء عملية التصنيع يقوم بإنشاء مظهر عاكسة. كما الطلاء دائم للغاية، يمكن المزجج الزجاج عاكس "معطف الثابت" بطلاء عاكس على أما داخل أو خارج المبنى تبعاً لعلم الجمال و الأداء المطلوب. أنه يحقق مراقبة الشمسية أكبر من المعيار زجاج ملون تطفو بأكثر فعالية امتصاص ويعكس رئيسية النسبة المئوية لطاقة الشمس مباشرة.

ملم زجاج العاكسة أخضر غامق مميزة 6

• ارتفاع الضوء المرئي معدل الإرسال، يعكس انخفاض معدل، يشع انخفاض معدل (ه < 0.1).

• تجنب التلوث الضوئي وبناء البيئة الإيكولوجية الجيدة.

• تصفية شعاع شمس الأشعة فوق البنفسجية، منع الأثاث الداخلي أن تلاشى.

• يمكن أن تخفض، بنت، خفف، عززت الحرارة ومغلفة دون التأثير على الطلاء.

• يمكن أن تضيف الجمالية الحواس لبناء المظهر

• مع تظليل جيد معامل ومع تأثير كفاءة الطاقة مرئية

• مراقبة الطاقة الشمسية الإشعاع تعوق بشكل فعال، الآن الأشعة تحت الحمراء، احفظ المصروفات للهواء مكيفات الهواء في الصيف، احفظ تدفئة المصروفات في فصل الشتاء، يكون تأثير جيد الحفاظ على الحرارة وتوفير الطاقة.

ملم زجاج العاكسة أخضر غامق متاح الحجم القياسي 6

2140x3300mm، 2250x3300mm، 2140x1650mm، 2440x1650mm، 2440x3300mm، وما إلى ذلك، بتخصيص حجم يمكن أن يتم إنتاجها وفقا لمتطلبات العميل.

تطبيق زجاج عاكس

• الاستخدام الخارجي للنوافذ، الأبواب، كوه، السقف، وشرفه، الحائط الساتر، إلخ.

• شاشات الزجاج، أقسام، درابزين، الجدران، إلخ.

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

خط إنتاج الزجاج العاكسة الأخضر الداكن

تغليف الزجاج العاكسة الأخضر الداكن

تحميل سلامة الزجاج العاكسة الأخضر الداكن