

Hochwertige 6mm Bronze-Float-Glas-China-Hersteller

Über getönte Floatglas

Getöntes Floatglas ist durch Hinzufügen von Metalloxiden bei der Herstellung von klarem Floatglas hergestellt. Getöntes Glas absorbiert und wieder strahlt Solarenergie Hitze reduzieren, die Kosten effiziente Klimatisierung. Außerdem reduziert die Blendung und ästhetisch ansprechend ist.

6mm Bronze Float Glas Merkmal

- Niedrige UV-Transmission rate 11,83 % und guten Sonnenschutz Effizienz 0,66.
- Schützt Möbel und Möbel vor dem Ausbleichen.
- Reduzierung der solar Blendung und Übertragung der Wärme.
- Bietet abwechslungsreiche Grad Sonnenschutz und Energieeinsparung.
- Kann geschnitten, gebogen, gehärtet, Wärme verstärkt und laminiert.

6mm Bronze Float Glas verfügbare Größe

2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2140x3660mm, 2440x3300mm, etc., angepasste Größe hergestellt werden konnte.

6mm Bronze Float Glas Anwendung

- Externe Verwendung von Fenstern, Türen, Balkon, Fassade, etc..
- Innere Glasschirme, Partitionen, Balustraden, etc..
- Möbel wie Tischplatten, Vitrinen, Regale, etc..

Tinted Float Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.640	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	55.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.43%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

For reference only

6mm Bronze Floatglas



Float Glas Produktionsanlage



Float-Glas-Lager

