

Chiny fabryka cena 13.52mm SGP hartowane laminowane szkło, 6mm hartowane szkło + 1.52 mm bezbarwny SGP + 6 mm hartowane szkło

Co to jest SGP szkło laminowane?

SGP = SentryGlas® Plus.

SGP pośrednich film jest nowo opracowany firmy DuPont, jest jedną z najważniejszych innowacji w technologii szkła laminowanego międzywarstwy. SGP film poza istniejącą technologię, znacząco zwiększamy wydajność szkła laminowanego. Paktu stabilności i Wzrostu ma wysoką wytrzymałość, wysoki poziom przejrzystości, trwałość, różnych struktur i elastyczna instalacja, doskonale nadaje się do aktualnych wymagań rynku budowy.

W porównaniu z SGP laminowane szkło i [Szkło laminowane PVB](#), Szkło laminowane SGP silniejsza odporność na uderzenia, zabezpieczenia przed kradzieżą, przeciwwybuchowe wydajność i działanie anty-katastrofa i może zmniejszyć grubość szkła laminowanego do pewnego stopnia.

SGP laminowane szkło dane dotyczące wydajności:

Performance data

Material Performance	SGP	PVB	Standard
Density (g/cm ³)	0.95	1.07~1.08	ASTM D-792
Coefficient of linear expansion (°C ⁻¹)	10~15x10 ⁻⁵ (-20°C ~32 °C)	4x10 ⁻⁴	ASTM D-696
Tensile strength (Mpa)	34.5	20	ASTM D-638
Tear strength (Tear energy) (MJ/m ³)	50	10-15	ASTM D-638
CSS (Mpa)	>20.7		Du Pont
Elongation (%)	400	275 (ASTM D-412)	ASTM D-638
HDT @ 66 PSI	43°C		ASTM D-696
Haze	<2%	<2	
YID %	<2.5	10-15	(interlayer)
Refractive index	1.5	1.47~1.5	
UV cutoff wavelength (nm)	310	380	
UV screening (%) 3C+0.38+3C	99.98	99.98	

Specyfikacja:

Rozmiar: Max 3000 * 5000mm, Mini 300 * 300mm, każdym dostosowany rozmiar może być produkowane.

Grubość: szkła podłoża może być 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, itp., grubość SGP 0,89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm 3.04 mm, itp.

Rodzaj szkła: [szkło float bezbarwne](#), niskie żelazo szkło float / ultra clear float szkło, szkło hartowane, low-e, kwas szkło trawione, szklanej, itp.

SGP folii VS PVB filmu:

SGP film laminowane szkło równoważne grubości = dwa szkła panel plus.

Foli PVB laminowane szkło równoważne grubości = pojedynczy panel ze szkła x1.25.

Wytrzymałość na rozdarcie folii paktu stabilności i Wzrostu jest 5 razy silniejsze niż folii PVB.

Paktu stabilności i Wzrostu twardości jest 100 razy silniejszy niż folii PVB.

Paktu stabilności i Wzrostu bezpieczeństwa laminowane szkło dodatkowe atrybuty:

Fragment przechowywania, jeżeli dojdzie do przerwania.

Spełnia wymagania bezpieczeństwa szyb standardów.

Huragan ochrony.

Wpływ spełnia & Kolarstwo odporny standardy.

Odporność na włamania i rygli

SGP film z doskonałą wytrzymałością klej metal, może więź online LOW E szkła mogą być oszczędności energii, możliwe jest zastąpienie szkła Low E izolowane ze szkła wielowarstwowego.

Aplikacji:

Kuloodporne, szkło przeciwybuchowe dla pojazdów opancerzonych, więzieniach, banki i inne

Poręcze, balustrady, schody szklane kroki i anty-huragan budowlane

Huragan ochrony sufit, okien, drzwi i okno dachowe.

Wysoka prędkość pociągu szyby.

Malowniczym miejscu szkła ogrodzenia i most szkła.

Jakie rodzaje SGP laminowane szkło, można dostać go od Jimmy Glass?


1. jasne szkło laminowane z SGP

2. ultra Clear laminowane szkło z SGP

3. [Kolor szkła laminowanego](#) z paktu stabilności i Wzrostu, jak szary szkło laminowane z paktu stabilności i Wzrostu brązowe szkło z SGP, F-zielone szkło z paktu stabilności i Wzrostu, niebieskie szkło laminowane z SGP, itp.

4. grubość w mm 13.52, 17.52 mm, szkło laminowane o 21,52 mm, 27.04 mm 33.04 mm, 41.04 mm, etc.customized paktu stabilności i Wzrostu.

Na przykład: 13.52mm SGP hartowanego szkła laminowanego = 6mm hartowane szkło + 6 mm hartowane szkło + 1.52 mm paktu stabilności i Wzrostu.




Różnicowanie między SGP szkła laminowanego, PVB szkła i szkła hartowanego, gdy zostały gwałtowny hit.



Laminated Glass with
SGP Interlayer



Laminated Glass with
PVB Interlayer



Tempered Glass

SGP hartowane laminowane szkło szeroko aplikacji:



Firma Jimy Glass starannie zapakowany

