

Sterowanie słoneczne 6mm ciemnoniebieski odblaskowy pływak szkła fabryki

Okolo 6mm ciemnoniebieski odblaskowy szkło float

6mm ciemnoniebieski odblaskowy szkło również kal led 6mm ciemnoniebieski jednocześnie odbicie szklane, szkło o grubości 6mm ciemnoniebieskiego szkła, 6mm ciemnoniebieskie szkło odbijające ciepło. Jest wykonany przy użyciu technologii CVD, dodano metalową powłokę do powierzchni szkła, która sprawia, że powłoka lustrzana na jej powierzchni zewnętrznej odbija ciepło słoneczne. Zazwyczaj jest on cięty na wymiar bezpośrednio używany jako szkło okienne.

Specyfikacja szkła refleksyjnego o ciemnoniebiesku 6 mm

Standardowy rozmiar: 2140 * 3300 mm, 2140 * 1650 mm, 2250 * 1650 mm, 2250 * 3300 mm, 2440 * 1650 mm itd.

Głębokie przetwarzanie: łatwe do cięcia, hartowania, laminowania lub izolacji itp.

Dostawa: 7-10 dni po potwierdzeniu zamówienia

Opakowanie: 20mm nowa sklejka ze stalową taśmą, która zapobiega pękaniu podczas transportu.

Charakterystyczny szkło float odblaskowe z ciemnoniebieskiego o grubości 6 mm

1. Ma dobry wpływ na zachowanie ciepła i oszczędność energii, dzięki czemu dom w chłodnym latem i ciepło zimą.
2. Wysoki współczynnik przenoszenia światła widzialnego i dobry wygląd budynku.
3. Promienie promieni UV, uniemożliwienie słońcu spowodowania, że meble wewnętrzne znikną.
4. To sprawia, że budynek jest bardziej przyciągany ze względu na inny kolor szkła odbijającego.

Zastosowanie szkła refleksyjnego z ciemnoniebieskiego o grubości 6 mm

Jako popularny materiał budowlany w dzisiejszych czasach szkło odblaskowe z powłoką o grubości 6 mm można wyciąć bezpośrednio jako szkło okienne lub możemy stać się szkłem hartowanym z ciemnoniebieską refleksją o grubości 6 mm stosowanym jako szkło ogrodzeniowe wnętrza, biorąc pod uwagę wysokie bezpieczeństwo, możemy również Na szkło laminowane odblaskowe z ciemnoniebieskiego 6 + 6 mm, stosowane jako zewnętrzne szkło balkonowe, szkło świetlne ze szkłem grzejnym, szkło izolacyjne z ciemnoniebieskiego szkła izolacyjnego 6 + 12A + 6 mm, szeroko stosowane do zewnętrznego szkła ściennego itp.

Innym produktem szkła refleksyjnego o kolorze 6mm można uzyskać od SHENZHEN JIMY GLASS, na przykład: [Szkło odblaskowe o grubości 6 mm](#), Szkło refleksyjne z ciemnoszarego 6 mm, szkło refleksyjne szare 6 mm, szkło refleksyjne ciemnobrązowe 6 mm, [Szkło odblaskowe z brązu o grubości 6 mm](#), Szkło refleksyjne Ford Blue 6mm, [6 mm ciemnozielone szkło odblaskowe](#), [Szkło refleksyjne zielone 6mm F](#), itd.

Arkusz danych dotyczących wydajności szkła odblaskowego online

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

6mm ciemnoniebieski szkło odbijające



Inny kolor szkła refleksyjnego z SHENZHEN JIMY GLASS



Zastosowanie szkła odblaskowego z ciemnobłękitnego koloru

