Vidro reflexivo revestido rígido de cor cinza de 6 milímetros

Introdução

Vidro flutuante reflexivo enro cinza de 6mm, é um tipo de vidro revestido a quente com reflexão térmica, produzido pela técnica de deposição de vapor químico (CVD), faz com que o gás de reação pirava completamente na superfície interior do banho flutuante com seu campo de temperatura da mesa, especial Atmosfera, superfície de vidro limpa e outras condições especiais, e depois depositar de forma contínua e uniforme casacos de polissilício e formar produtos de vidro revestidos de alta qualidade com uniformidade, firmeza, propriedades ópticas e forte resistência química. Devido à transmitância adequada e à alta reflectância, é a escolha ideal para a arquitetura moderna.

Características

• O vidro reflexivo de calor de fumo de 6mm permite a quantidade certa de luz natural no prédio e, ao mesmo tempo, reduz o brilho e economiza algum custo para persianas e outros dispositivos de sombreamento interior.
• O vidro de controle solar refletivo de cor cinza claro de 6mm reflete uma parte da radiação solar recebida, que limita a penetração de calor no prédio e pode reduzir o uso de HVAC.
• O vidro reflexivo de 6mm de espessura e revestido rígido tem funções de iluminação, economia de energia, proteção ambiental e outras utilidades decorativas versáteis.

Especificações

• Tamanho disponível: 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2250x1650mm, 2440x1650mm, 2440x3300mm, às vezes 1830x2440mm, e qualquer tamanho de corte personalizado poderia ser produzido.
• Processamento disponível: tamanho personalizado de 6 milímetros de vidro reflexivo arquitetônico cinza claro, vidro temperado refletivo de cor cinza de ouro de 6 mm, vidro laminado flutuante de cor cinzenta de 12,38 mm, 12,76 mm 13,14 mm 13,52 mm de segurança de fumo cinza Vidro laminado temperado reflexivo E 6 + 12A + 6 mm de cor cinza de alto desempenho Vidro isolante reflexivo.

Aplicações

Devido ao excelente desempenho de transmitância e reflexão, o vidro reflexivo cinza euro de eficiência energética de 6mm é amplamente utilizado em edifícios como Portas e janelas, Varandas, Paredes cortinas, telhados, copas e assim por diante.

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.28%	15.38%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only