

6mm açık gri sert kaplamalı yansıtıcı cam

Giriş

6mm euro gri reflektif float cam, bir tür çevrimiçi ısı yansıtıcı sert kaplamalı cam olup, kimyasal buhar çöktürme (CVD) tekniği ile üretilmekte olup, tepkime gazı, yüzme havuzu banyosu iç yüzeyinde tamamen masa sıcaklığı alanı ile pirolize olmaktadır. Atmosferi, temiz cam yüzeyini ve diğer özel koşulları ve ardından polisilikon katlarını sürekli ve tekdüze bırakır ve homojenlik, sağlamlık, optik özellikler ve güçlü kimyasal direnç ile yüksek kaliteli kaplanmış cam ürünleri oluşturur. Uygun transmitans ve yüksek yansıtma yüzünden, modern mimari için ideal seçimdir.

Özellikler

- 6mm duman gri ısı yansıtma camı binaya doğru miktarda doğal ışık sağlarken, parlamayı da azaltır ve pencere panjurları ve diğer iç gölgeleme cihazları için bir miktar tasarruf sağlar.
- 6mm açık gri renk yansıtıcı güneş kontrol camı, binaya ısı penetrasyonunu sınırlayan ve HVAC kullanımını potansiyel olarak düşürebilen gelen güneş radyasyonunun bir bölümünü yansıtır.
- 6mm euro gri kaplamalı reflektör, aydınlatma, enerji tasarrufu, çevre koruma ve diğer dekoratif çok yönlü yardımcı programlara sahiptir.

Özellikler

- Mevcut Boyut: 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2250x1650mm, 2440x1650mm, 2440x3300mm, bazen 1830x2440mm ve herhangi bir özel kesim boyutu üretilebilir.
- Mevcut İşlem: özelleştirilmiş boyut 6mm açık gri mimari reflektörlü cam, 6mm euro gri renk yansıtıcı temperli cam, 12.38mm gri renk yansıtıcı yüzer lamine cam, 12.76mm 13.14mm 13.52mm güvenlik duman gri [Yansıtıcı temperli lamine cam](#) Ve 6 + 12A + 6mm yüksek performanslı gri renk [Yansıtıcı yalıtımlı cam](#).

Uygulamalar

Mükemmel transmitans ve yansıtma performansından ötürü, 6mm enerji verimliliği euro gri reflektör cam gibi binalarda yaygın olarak kullanılır [Kapı ve pencereler](#), [balkonlar](#), Perde duvarlar, çatılar, kanopiler vb.

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.483	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.96%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.88%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.08%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	26.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.66%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only



