

# Trung Quốc Stardard kích thước 5mm đồng nhuộm màu nổi nhà máy thủy tinh

## Về kính nhuộm màu nổi

Thủy tinh màu lơ là sản xuất bằng cách thêm các oxit kim loại trong sản xuất của [rõ ràng phao thủy tinh](#). Thủy tinh màu hấp thụ và tái bức xạ năng lượng mặt trời giảm nhiệt, cung cấp các chi phí kiểm soát hiệu quả khí hậu. Nó cũng làm giảm độ chói của mặt trời và hấp dẫn về mặt thẩm Mỹ.

## Trung Quốc nhà máy kính 5mm đồng phao

Đồng phao thủy tinh là một loại thủy tinh màu nổi hoặc thủy tinh màu nổi. Vì màu sắc đặc biệt của nó, phao màu đồng kính đã trở thành một thủy tinh trang trí được sử dụng rộng rãi.

## Trung Quốc nhà máy 5mm đồng phao thủy tinh đặc trưng

- Low UV truyền tỷ lệ 14.52% và tốt dù để che nắng hiệu quả 0,70.
- Bảo vệ đồ nội thất và đồ nội thất từ mờ dần.
- Giảm thiểu năng lượng mặt trời lóa và truyền dẫn nhiệt.
- Cung cấp độ khác nhau kiểm soát năng lượng mặt trời và tiết kiệm năng lượng.
- Hoàn hảo để cắt, uốn cong, tempered, nhiệt độ tăng cường và nhiều lớp.

## Trung Quốc nhà máy 5mm đồng phao thủy tinh có kích thước

2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2140x3660mm, 2440x3300mm, vv, tùy chỉnh kích thước bất kỳ có thể được sản xuất như yêu cầu của bạn.

## Trung Quốc nhà máy 5mm đồng phao thủy tinh ứng dụng

- Sử dụng bên ngoài cửa sổ, cửa, ban công, curtain wall, vv.
- Màn hình thủy tinh trang trí nội thất, phân vùng, Lan can, vv.
- Đồ nội thất như bảng tops, tủ, kệ, vv.

Tinted Float Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading coefficient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.640	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	15.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

For reference only

**Trung Quốc 5mm đồng phao thủy tinh**



**Nhà máy sản xuất kính nổi**



**Float bao bì thủy tinh**

