

Trung Quốc chất lượng cao 5mm Euro xám trắng kính phản xạ cho nhà phân phối

5mm euro xám trắng thủy tinh, cũng tên 5mm euro xám kính phản quang, cũng tên điều khiển năng lượng mặt trời bằng kính, đó là sử dụng công nghệ CVD (hóa học vapor deposition) tạo ra một thống nhất hoàn toàn một hoặc nhiều lớp kim loại, hợp kim hay kim loại hợp chất phim hóa học trên bề mặt kính để thay đổi các tính chất quang của kính để đáp ứng một yêu cầu cụ thể... Như lớp hóa cứng này hoàn toàn được liên kết với kính, kính phản xạ có thể được cắt, uốn cong, tempered, nhiệt độ tăng cường và nhiều lớp mà không ảnh hưởng đến các lớp phủ.

Kính phản quang là một trong [thủy tinh trang trí](#) được phổ biến để sử dụng vào việc xây dựng bảng điều khiển luôn luôn duy nhất sử dụng cho các cửa sổ, hoặc được thực hiện đến nhiều lớp cách nhiệt phản quang thủy tinh, kính phản chiếu được sử dụng cho ánh sáng cửa sổ, rèm tường và khu vực xây dựng khác.

Đặc điểm kỹ thuật của kính phản quang:

Độ dày: 4mm, 5mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, vv.

Kích thước: 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2440 * 1650mm, 2140x3660mm, vv

Màu sắc: Rõ ràng, đồng Euro, đồng tối, sẫm màu xám, Euro xám, màu xanh đậm, xanh-F, Dark Blue, Ford Blue, vv.

Trực tuyến tráng kính phản chiếu tính năng:

- 1) có thể nhìn thấy ánh sáng cao truyền tỷ lệ, thấp phản ánh tỷ lệ, thấp tỏa ra tỷ lệ ($e < 0,1$).
- 2) tránh ô nhiễm ánh sáng và xây dựng tốt môi trường sinh thái.
- 3) kiểm soát bức xạ năng lượng mặt trời có hiệu quả, ngăn chặn bức xạ hồng ngoại xa, tiết kiệm chi phí Điều hòa không khí vào mùa hè, tiết kiệm chi phí hệ thống sưởi vào mùa đông, có tác dụng tốt của nhiệt bảo tồn và tiết kiệm năng lượng.

Ứng dụng kính phản xạ nhiệt:

1. [cửa sổ](#), rèm bức tường, tòa nhà cao tầng, vv.
2. Skylight, mái nhà, ban công,
3. trang trí nội thất kính màn hình phân vùng, [Lan can](#), tường, vv.

5mm Euro xám kính phản xạ có thể xử lý trên thủy tinh loại nào?

5mm Euro xám phản chiếu [Kính thủy tinh luyện](#)

kính dán 5 + 5mm Euro xám phản chiếu

5 + 5 mm Euro xám phản chiếu tempered [Kính nhiều lớp](#)

5 + 5A + 9A + 12A + 5mm Euro xám phản chiếu [Thủy tinh cách nhiệt](#)

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.96%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.62%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.69%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.66%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

Kính phản quang Euro màu xám và bóng tối xám kính phản quang:



Các ứng dụng phản chiếu kính Euro màu xám:



Dây chuyền sản xuất kính phản quang chất lượng cao:



JIMY GLASS an toàn đóng gói và tải cho màu xám kính phản quang:

