

Trung Quốc nhà sản xuất 6mm tối màu xám màu nổi thủy tinh giá

Về màu nhuộm màu nổi thủy tinh

Thủy tinh màu nổi còn được gọi là thủy tinh nổi màu, được sản xuất bằng cách thêm các oxit kim loại trong sản xuất thủy tinh rõ ràng nổi. Thủy tinh màu hấp thụ và tái bức xạ năng lượng mặt trời giảm nhiệt, cung cấp các chi phí kiểm soát hiệu quả khí hậu. Nó cũng làm giảm độ chói của mặt trời và hấp dẫn về mặt thẩm Mỹ.

Nhuộm màu nổi thủy tinh màu

Đồng, sẫm màu xám, đồng Euro màu xám, màu xanh đậm, xanh-F, Dark Blue, Ford Blue, màu đen, vv

Tối màu xám màu nổi thủy tinh

Gray phao thủy tinh là một loại thủy tinh màu nổi hoặc thủy tinh màu nổi. Vì màu sắc đặc biệt của nó, phao màu xám kính đã trở thành một thủy tinh trang trí được sử dụng rộng rãi.

Nhà máy sản xuất Thâm Quyến 6mm tối màu xám nổi thủy tinh đặc trưng

- Bảo vệ đồ nội thất và đồ nội thất từ mờ dần.
- Giảm thiểu năng lượng mặt trời lóa và truyền dẫn nhiệt.
- Cung cấp độ khác nhau kiểm soát năng lượng mặt trời và tiết kiệm năng lượng.
- Hoàn hảo để cắt, uốn cong, tempered, nhiệt độ tăng cường và nhiều lớp.

Shenzhen Factory 6mm tối màu xám phao thủy tinh có kích thước

2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2140x3660mm, 2440x3300mm, vv, tùy chỉnh kích thước bất kỳ có thể được sản xuất như yêu cầu của bạn.

Shenzhen nhà sản xuất tối màu xám nổi 6mm kính có độ dày

Độ dày cho 4mm, 5mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm... vv. Nếu đơn đặt hàng được xác nhận, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để xác nhận nếu có sẵn trong kho.

Trung Quốc nhà máy 6mm tối màu xám màu nổi thủy tinh ứng dụng

- Sử dụng bên ngoài cửa sổ, cửa, ban công, curtain wall, vv.
- Màn hình thủy tinh trang trí nội thất, phân vùng, Lan can, vv.
- Đồ nội thất như bảng tops, tủ, kệ, vv.

Trung Quốc 6mm tối màu xám màu nổi thủy tinh

Thời gian giao hàng: trong vòng 5-10 ngày sau khi nhận được các khoản tiền gửi.

Thanh toán theo cách: T/T, Western Union, L/C

Mẫu: có

Trung Quốc 6mm tối màu xám phao thủy tinh



dữ liệu hiệu suất kính 6mm màu xám nổi

Tinted Float Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.640	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	55.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.43%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

For reference only

Nhà máy sản xuất kính nổi



Float bao bì thủy tinh

