

Thủy tinh trong suốt float là kính dán vào bốn tấm tin thông qua các cửa khẩu kiểm soát, do lực hấp dẫn và bề mặt của nó

căng thẳng trên bề mặt nổi tin nóng chảy, và sau đó nhập vào thùng lạnh, Vì vậy mà cả hai bên của kính sáng và đồng nhất, mịn là biến mất vào sản xuất. Màu xanh lá cây của nó trông từ phía kính, bề mặt mịn màng mà không gợn sóng, góc nhìn tốt, với một độ dẻo dai nhất định.

15mm [thủy tinh không màu nổi](#) Đặc điểm kỹ thuật

Độ dày: 15mm

Kích thước: 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 250x3660mm, 2440x3660mm,

Kích thước tối đa có thể đạt đến 3000 * 12000mm, hoặc tùy chỉnh kích thước được hoan nghênh.

15 mm không màu nổi thủy tinh đặc trưng

Quang học rõ ràng với truyền dẫn ánh sáng cao 85%

- Rất trơn tru và biến dạng miễn phí phẳng bề mặt
- Dễ dàng chế tạo như cắt, khoan lỗ, cắt ra, kính, nhiều lớp, acid khắc, sơn, vv.
- Linh hoạt các đặc điểm kỹ thuật để làm giảm mất mát

thủy tinh không màu nổi và kính siêu rõ ràng nổi, từ bề ngoài, khác biệt tốt nhất là minh bạch, kính siêu rõ ràng nổi nội dung của Fe_2O_3 cao chưa 0.015%, bình thường rõ ràng phao nổi thủy tinh về 0.1%, higher 10times hơn [sắt thấp phao thủy tinh](#).



Rõ ràng các tiêu chuẩn chất lượng kính nổi

Theo GB11614; BS EN572-2 Châu Âu tiêu chuẩn; Tiêu chuẩn Mỹ ASTM C 1036

Thủy tinh không màu nổi 15mm ứng dụng là gì

A) bảng duy nhất 15 mm nổi rõ ràng kính là tempered chế biến, sử dụng cho bảng đầu trang, Lan can, cửa, phân vùng, Skylight, v.v...

B) 15 mm nổi rõ ràng kính là khắc, axit cát phun hoặc lụa được in màn hình xử lý, sử dụng kính

Lan can, kính đỉnh, Cửa kính, phân vùng thủy tinh, vv.

C) rõ ràng phao thủy tinh tempered [rõ ràng kính thủy tinh luyện](#), do đó, 2 miếng 15mm rõ ràng kính tempered,

nhiều lớp xử lý, thường được sử dụng trên tường ngoài trời

D) 3 miếng 15 mm trong suốt phao thủy tinh sau khi được tempered và nhiều lớp xử lý và thực hiện chống phiêu xử lý trên bề mặt thủy tinh được sử dụng cho sàn nhà kính.



Kính nổi rõ ràng thông số kỹ thuật tấm

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Nhà máy sản xuất kính nổi rõ ràng



An toàn tải Rõ ràng phao thủy tinh

